

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

快乾不變黃硬化劑 FHT-90N

規格：

外觀	:	淡黃色液體
固含量	:	90%
溶劑	:	醋酸丁酯
NCO 含量	:	18.7%
黏度 (25 °C)	:	480 mPa.s

特性：

FHT-90N 不僅具有良好的快乾性能，而且具有較長的可使用時間。
乾燥溫度 80°C 時，指乾時間為 20 分鐘(褶皺消失)，實乾時間為 80 分鐘(MEK RUBBING 100 進行反覆摩擦，塗膜無變化)。

塗膜物性：

測試項目	結果	實驗方法
耐彎曲性	2mm 合格	圓筒形柱軸法
耐壓凹性	9.1mm	埃里克森值
耐沖擊性(塗膜表面)	100cm 合格	杜邦式 1/2", 500g
耐沖擊性(塗膜內部)	100cm 合格	杜邦式 1/2", 500g
劃痕硬度	硬度 HB	鉛筆法
附著性	分類 0 (100/100)	劃格法

儲存：

存放於 15~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。