

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7982

### 規格:

外觀	: 透明低黏度液體
固成份	: <b>68~72%</b>
黏度(25°C)	: 300~900 mPa.s
NCO 含量	: <b>10.2% (計算值)</b>
NCO 當量重	: 410 (計算值)
溶劑	: 1-Methoxypropan-2-ol
游離 HDI 單體	: <0.1 %
閃燃點	: 39°C
比重(25°C)	: 1.0~1.1
開環溫度	: <b>120°C</b>

### 特性:

- 1.BI 7982 是一支以 HDI 為基礎的溶劑型封閉異氰酸酯架橋劑，設計作為脂肪族架橋劑應用於單組份光穩定性烘烤塗料。
- 2.BI 7982 是屬於 HDI 的三聚體，用於 coil coating 及電著(ED)塗料。

### 包裝:

200kg/鐵桶

### 儲存:

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。