

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7992

### 規格：

外觀	：	透明低黏度液體
NCO 含量	：	9.2 % (計算值)
NCO 當量重	：	456 (計算值)
黏度@25°C	：	1000-3000 Pa. s
固成份	：	68 - 72 %
溶劑	：	Propylene Glycol Mono Methyl Ether
閃燃點(A. c. c)	：	37 °C
比重	：	1.0 - 1.1
開環溫度	：	120°C

### 特性：

BI 7992 是 HDI 三聚體(trimer)的混合型(hybrid)封閉型聚異氰酸酯，此系統用於耐光穩定的烘烤塗料用架橋劑。

### 包裝：

200kg 鐵桶

### 儲存：

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。