

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7960

### 規格：

外觀	:透明低黏度液體
NCO 含量	:10.2%(計算值)
NCO 當量重	:410(計算值)
黏度@25°C	:1000-2000mPa.s
固成份	:68-72%
溶劑	:Propylene Glycol mono Methyl Ether/Ethyl Acetate
游離 HDI 單體	:<0.1%
閃燃點(A. c. c)	:38°C
比重	:1.0-1.1
開環溫度	:120°C

### 特性：

BI 7960 是一種中分子量三官能基的脂肪族封閉型 PU 架橋劑，它主要用於單組份烘烤配方，用來生產耐光穩定性、耐化學品阻力的金屬保護性及裝飾性塗料。BI7960 能和 BI7950 相結合使用以提高塗料的柔韌性。BI 7960 是屬於 HDI 的縮二脲(biuret)，用於 coil coating 及電著(ED)塗料。

### 包裝：

200kg 鐵桶

### 儲存：

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。