

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7963

規格：

外觀	: 微黃中黏度液體
NCO 含量	: 8.8% (計算值)
NCO 當量重	: 477 (計算值)
黏度@25°C	: 2500-5500 mPa.s (Brookfield LV 2, 30rpm)
固成份	: 68 - 72 %
溶劑	: Propylene Glycol Methyl Ether/ Diethyl Malonate
閃燃點(A.c.c.)	: 38°C
比重	: 1.0-1.1
開環溫度	: 90°C

特性：

BI 7963 是一種封閉型脂肪族 PU 架橋劑，它設計用於單組份耐光穩定性的低溫開環烘烤塗料。

BI 7963 是屬於 HDI 的縮二脲(biuret)，用於 coil coating。

包裝：

200kg 鐵桶

儲存：

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。