

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

封閉型不變黃 PU 硬化劑 Trixene BI 7991

規格：

外觀	: 透明低黏度液體
NCO 含量	: 9.2 % (計算值)
NCO 當量重	: 456 (計算值)
黏度@25°C	: 500-2000 Pa.s
固成份	: 68 - 72 %
溶劑	: Propylene Glycol Mono Methyl Ether
閃燃點(A. c. c)	: 37 °C
比重	: 1.0 - 1.1
開環溫度	: 120°C

特性：

BI 7991 是 HDI 縮二脲(biuret) 的混合型(hybrid)封閉型聚異氰酸酯，此系統用於耐光穩定的烘烤塗料用架橋劑。

包裝：

200kg 鐵桶

儲存：

不受濕氣影響，應保存在原裝桶，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。