

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性不變黃硬化劑 Regel TH 20 C

規格:

固體份	: 70.0±0.5%
黏度(23°C)	: 200±80 mPas
NCO%	: 12~13%
溶劑	: 30±0.5% (Butoxy, 3-甲氧基丁基乙酸酯)
APEO	: 無
乾燥性	: 快乾

說明:

TH 20 C 是一種 IPDI-HDI 共聚合物，70%溶於 Butoxy 溶劑。無 APEO，在室溫下可架橋。

TH 20 C 是一種低黏度的架橋劑，用於黏著系統跟水性壓克力，PU 聚合物反應，建議用於紡織品、皮革、金屬加工和 PVC 表面。

應用:

TH 20 C 建議做為黏著劑例如：CROMELASTIC 6152 的架橋劑，可以完成有高性能的透明膜。它是高度用於氟碳乳液（撥水、撥油）架橋。

TH 20 C 也能用於塗料方面，通常跟含有羥基（OH 基）的壓克力或有羧酸基（COOH）的陰離子壓克力，PU 乳液或水溶性 OH 基終端化的聚酯樹脂並用。

假如用於金屬上的雙組份架橋型的 primer，可在室溫下應用。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。