

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性不變黃硬化劑 Regel TH 20 C1

規格：

固體份	： 80.0±0.5%
黏度(23°C)	： 230±100mPa.s
NCO%	： 13.6±0.5%
溶劑	： 20.0±0.5%(Butoxy、3 甲氧基丁基乙酸酯)
APEO	： 無
乾燥性	： 快乾

特性：

- 1.TH 20 C1 是一種 HDI 分枝型(Branch)聚合物，80%溶於 Butoxy 溶劑，無 APEO，可在室溫下架橋。
- 2.TH 20 C1 是一種低黏度的架橋劑，用於黏著系統，跟水性壓克力、PU 聚合物反應，建議用於紡織品、皮革、金屬加工和 PVC 表面。它用來跟 UNICRYL W44H 催化架橋用於木器和塑膠塗料。

應用：

- 1.TH 20 C1 建議做為壓克力樹脂 UNICRYW 系列的架橋劑，可以完成有高性能的透明膜。
- 2.TH 20 C1 也能用於塗料方面，通常跟含有羥基(OH 基)的壓克力或有羧酸基(COOH)的陰離子壓克力，PU 乳液或水溶性 OH 基終端化的聚酯樹脂並用。假如用於金屬上面的雙組份架橋型的 primer，可在室溫下應用。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。