

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 水性不變黃硬化劑 REGEL TH 22

### 規格：

外觀	：透明液體
固體份	：100%
NCO	： <b>18.0±0.5%</b>
粘度(25°C)	：950±100 mPa.s
APEO	：無
快速乾燥	：是

### 說明：

- 1.TH 22 是分枝型無溶劑 HDI 均聚合物(Homopolymer)，是在室溫下可架橋的異氰酸酯官能基，無 APEO。
- 2.TH 22 是一種低粘度架橋性異氰酸酯助劑，用於粘合系統和壓克力，PU 聚合物薄膜，建議用於織物成品和粘貼，用在金屬加工和 PVC 表面。

### 應用：

- 1.TH 22 此產品建議用於 NS 黏著劑，例如 Forzal 63 和 68(Forzal Z.4,Z18) 的架橋在加硫橡膠的黏著。它也是高度用在氟素乳液的架橋。
- 2.TH 22 也能用在塗料方面，用在含有羥基(OH 基)壓克力或羧酸化陰離子壓克力 PU 或水溶性 OH 終端化的聚酯，用於金屬架橋性雙組份 Primer 系統，應在室溫下使用。

### 儲存：

儲存在原裝密封桶內，保證有 6 個月存放期。儲存在室溫 5~35°C 下，遠離光線。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。