

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水分散型不變黃 PU 硬化劑 RHODOCOAT™ WAT-4

說明：

RHODOCOAT X WAT-4 是脂肪族聚異氰酸酯，不含任何乙氧烷基酚(APEO)。

規格：

外觀	：澄清透明液體
固成份	：>97%
色相	：≤ 100HAZEN(HAZEN=APHA)
黏度(25°C)	：約 2500~5500 mPa.s
NCO 含量	：17.1~20.1%
比重	：約 1.132
游離 HDI 單體	：<0.5%
當量重	：約 226g
閃火點(密閉式)	：>120°C

應用：

RHODOCOAT X WAT-4 通常用作水性接著劑,皮革,底(面)漆配方的架橋劑,改善耐化學性、耐熱性和耐磨性、密著等特性，通常 RHODOCOAT X WAT-4(原液或稀釋過)直接加入配方。

溶解性：

溶解於酯類、酮類、醚酯類和芳香族碳氫化合物，會和含有氫氧基(OH)，如醇類、醚醇類和水反應，建議用 PU 級溶劑來稀釋(水含量在 300ppm 以下)。

建議使用：

在水性接著劑架橋可達到 EN 204 D4 分類。二液型水性 PU 皮革塗飾、汽車、室內裝潢、傢俱、人造革等產品面塗。

包裝：

225kg 鐵桶。

儲存：

WAT-4 對濕氣敏感，應保存在原裝桶內或充填氮氣(N₂)，儲存於 40°C 以下室內陰涼場所，避免陽光照射。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。