

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

水性 PU 不變黃硬化劑 WH-2645

規格：

外觀	:	無色透明液體
固成份	:	>99%
黏度(25°C)	:	3000±1000cps
NCO%	:	20±1%
游離單體	:	<0.3%
密度	:	1230 kg/m ³
閃火點	:	226°C

特性：

WH-2645 是一種不含溶劑的水性 PU 不變黃硬化劑，對水性接著劑後期物性有相當的提升。適用範圍廣，也可以做為水性塗料的架橋劑，提高塗膜物性及化性。

應用：

1. 對水性接著劑添加 2.5~4.5%，加入接著劑後用攪拌機攪拌 10~15 分鐘(在 500~600rpm)。當冬天溫度較低時建議延長攪拌時間。
2. 對單組份水性塗料添加 3.0~5.0%。對某些特別要求物性時可加到 10~12%，使用前先測試比例。

儲存：

存放在 10~25°C 陰涼乾燥處，保持期限 6 個月。請保持罐口密閉，避免與水氣反應而失效。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。