

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性封閉型脂肪族聚異氰酸酯交聯劑 WBH-1000N

規格：

外觀	：微黃至黃棕色液體
離子性	：非離子
含固量	：80 %
溶劑(丙二醇醚類)	：20 %
黏度	：2000~10000 mPa.s
封閉 NCO 含量	：8 %
解封溫度	：100 °C(以上溫度是指"工件溫度"，非烘爐指示溫度)

應用：

WBH-1000N 交聯劑可以很好地分散到水性塗料中，具有室溫穩定，**加熱到 100°C 以上開始解封交聯**，不含有機錫，符合 **ROHS 等特點**。可作為內加型交聯劑添加到水性聚氨酯乳液、水性聚酯與丙烯酸乳液中，作為單組分體系使用。它已被廣泛應用於**熱固化的水性塗料和膠黏劑等領域**，如金屬塗料、玻璃塗料、紡織印花膠漿和塗層、**電子噴塗和電泳漆**等。在適合的溫度下存放，添加該交聯劑的體系具有良好的長期貯存性。該交聯劑添加到水性樹脂中時最好先用水稀釋後再添加。

包裝：

30KG、60KG

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。常溫下保存 6 個月。在保質期後經重新檢測合格，可以繼續使用。**開桶使用後，若未使用完，建議立即蓋桶蓋，桶蓋沒有蓋好或見光，會導致顏色逐漸增加變深色相，但不影響交聯固化效果。**

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。