

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性封閉型脂肪族聚異氰酸酯交聯劑 WBH-1200N

規格：

外觀	：微黃至無色透明液體
離子性	：非離子
含固量	：85±2 %
溶劑	：丙二醇醚類
黏度	：8000~16000 mPa.s
封閉 NCO 含量	：9.8±1 %
解封溫度	：120 °C(以上溫度是指"工件溫度"，非烘爐指示溫度)
耐黃變性能	：塗膜不變黃

應用：

WBH-1200N 交聯劑可以很好地分散到水性塗料中，具有室溫穩定，**加熱到 120 °C 以上開始解封交聯等特點**。可作為內加型交聯劑添加到水性聚氨酯乳液、水性聚酯與丙烯酸乳液中，作為單組分體系使用。它已被廣泛**應用於熱固化的水性塗料和膠黏劑等領域**，如金屬塗料、玻璃塗料、紡織印花膠漿和塗層、**電子噴塗和電泳漆**等。在適合的溫度下存放，添加該交聯劑的體系具有良好的長期貯存性。

包裝：

30KG、60KG

儲存：

室溫下存放在不銹鋼、鋁桶或塑膠桶。常溫下保存 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。