

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性封閉型不變黃 PU 硬化劑 WBH-4100N

規格:

外觀	:牛奶白
溶劑含量	:2% 丁酯(BAc)
假密度(25°C)	:約 1000kg/m ³
NCO 含量	:9.4%
當量重	:447 克
溶解性	:水稀釋性
固體份(120°C, 1 小時)	:63±2%
粘度(50rpm, 25°C)	:3200±1800mPas
PH 值	:7±1
游離 MEKO	:小於 1%
解封溫度	:>145°C(以上溫度是指"工件溫度", 非烘爐指示溫度)

特性:

WBH-4100N 是一種水溶性分散型的封閉型脂肪族硬化劑, 它很容易加進入水性配方中(塗料、乳膠液、樹脂乳液、水溶性樹脂)。

在水性熱硬化型(烘烤)塗料中, WBH-4100N 可用來取代胺基(amino)樹脂, 做為架橋劑, 依不同的底材, WBH-4100N 開環溫度在 145~150°C(290~300F)時間 20~40 分鐘。

WBH-4100N 與大部份的水溶性多元醇如壓克力、聚酯、乳膠液、樹脂乳液、水溶性樹脂都可相容。主要應用於 OEM 汽車漆、罐頭(can)、捲鋼(coil)塗料、容器及一般工業烤漆。

包裝:

200kg 鐵桶

儲存:

室溫下存放在不銹鋼、鋁桶或塑膠桶。在原裝桶中有九個月保存期。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。