

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性封閉型環氧基型交聯劑 WBH-EP7519

規格：

外觀	：乳白色乳液
不揮發份	：50.5±1%
環氧基當量(EEW,固體份)	：193
pH 值	：7.0 ± 1.0
離子性	：非離子及微陰離子
溶劑	：無

特性：

WBH-EP7519 是一種無溶劑、不黃變型的脂肪族環氧基型水性交聯劑，用來與水性壓克力樹脂、水性 PU 樹脂的架橋交聯劑，它具有以下特性：

1. WBH-EP7519 與固漿一起使用能提高對棉布、聚酯、尼龍等**布料的耐磨擦水洗牢度**。
2. 熱處理溫度一般為 100°C×2 分鐘→150°C×3~5 分鐘乾燥架橋。
3. 若印染後置放織物於室溫 25°C，約一週後亦能達到適當的牢度。
4. 不含甲醛、鄰苯二甲酸鹽、APEO、鎘、鉛、汞、六價鉻。
5. **WBH-EP7519 是乳化膠囊包覆(capsule)**，在陽離子乳液(偏酸性)中，儲存穩定性佳，有較長的 pot-life，可用到陽離子電泳漆(C.E.D.)上跟羧酸根(-COOH)、羥基(-OH)、胺基(-NH)產生架橋效果。

包裝：

120kg/膠桶。

儲存：

存放於 5~40°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。