

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 水性封閉型環氧基型交聯劑 WGH-7519

### 規格：

外觀	：乳白色乳液
不揮發份	：50.5 ± 1%
環氧基當量(乾份)	：6.5meq/gr
pH 值	：7.0 ± 1.0
離子性	：非離子及微陰離子
溶劑	：無

### 特性：

WGH-7519 是一種無溶劑、不黃變型的脂肪族環氧基型水性交聯劑，用來與水性壓克力樹脂、水性 PU 樹脂的架橋交聯劑，它具有以下特性：

1. WGH-7519 與固漿一起使用能提高對棉布、聚酯、尼龍等布料的耐磨擦水洗牢度。
2. 熱處理溫度一般為 100°C×2 分鐘→150°C×3~5 分鐘乾燥架橋。
3. 若印染後置放織物於室溫 25°C，約一週後亦能達到適當的牢度。
4. 不含甲醛、鄰苯二甲酸鹽、APEO、鎘、鉛、汞、六價鉻。
5. **WGH-7519 是乳化膠囊包覆(capsule)**，在陽離子乳液(偏酸性)中，儲存穩定性佳，有較長的 pot-life，可用到陽離子電泳漆(C.E.D.)上跟羧酸根(-COOH)、羥基(-OH)、胺基(-NH)產生架橋效果。

### 包裝：

120kg 膠桶

### 儲存：

存放於 5~40°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。