

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性樹脂架橋劑 WH-7640

規格：

外觀	：微黃透明溶液
成份	：聚乙烯亞胺溶液
黏度	：<5000 cps
不揮發份	：39 ± 1 %

特性：

WH-7640 是一種彈透、彈白用的水性架橋劑，它不是胺基美耐敏不含甲醛，也不是聚異氰酸酯型架橋劑。它容易加入水性丙烯酸、EVA 乳液中。在 pH：8.0 以上存放一個月尚保有架橋功能，在 pH：7.0，3~7 天(視溫度)保有架橋功能。此外具有下列特性：

1. 具有低溫架橋反應。
2. 與羧酸基(-COOH)有較高反應活性。
3. 高官能度架橋(multi-functionality)。

添加量：

對乳液重量加 1~2% 效果明顯。

包裝：

20 公斤/塑膠桶。

儲存：

存放於 5~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第二版 2015.03)