

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性氮丙啶架橋劑 WH-PZ5105

規格：


外觀	:	無色至淡黃色透明液體
固含量	:	>99.0%
折光率(25°C)	:	1.469~1.473
黏度(25°C)	:	150~250cp
亞胺含量(PI)	:	≤100ppm
溶解性	:	與水任意互溶，能與丙酮、甲醇、氯仿等有機溶劑互溶

化學結構式：

化學名稱：三羥甲基丙烷-三[3-(3-氮丙啶基)]丙酸酯

CAS NO：52234-82-9

結構式：



應用：

1. 提高皮革塗層的耐水性、耐洗滌性、耐化學性和耐高溫性。
2. 提高水性印花塗層的耐水性、抗黏性、耐高溫性。
3. 改善水性印墨的耐水和耐洗滌劑性能。
4. 在水性拼木地板漆中可以改善其耐水、耐酒精、耐洗滌劑、耐化性和抗磨損性。
5. 在水性工業漆中可以提高其耐水、耐酒精、抗黏性。
6. 在乙烯基塗料中可以降低增塑劑的遷移性、提高耐污性。
7. 在水性水泥密封膠中改善其耐磨損性。
8. 可以普遍提高水性體系在無孔底材上的附著力。

添加量：

WH-PZ5105 添加量通常為乳液固含量的 1~3%，乳液 pH 值在 8~9 時加入最佳。

交聯後無甲醛等有害物質放出，且交聯後成品無毒、無味。

使用噴塗時要特別注意口、鼻吸入、應戴專用口罩操作。

備註：此產品為 Bayer XAMA 2 的類似品。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

WH-PZ5105 儲存溫度過高，時間過長，會出現變色、凝膠及損壞、變質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。