

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

高光耐黃變硬化劑 Polurene 2391

聚合物種類:TDI/IPDI 的預聚合物

規格:

外觀	:	液體
色相(Gardner)	:	最大 2
固體份	:	70 ± 2%
溶劑	:	醋酸丁酯(BAc)
粘度(25°C)	:	800~1400 cps
粘度(Gardner 25°C)	:	S-U
比重(20°C)	:	1.01g/cm ³
當量重	:	354
NCO %	:	11.85 ± 0.15
游離 TDI 單體	:	<0.2%
游離 IPDI 單體	:	<0.2%
閃火點	:	25°C

溶解性:

酮類-----可溶

酯類-----可溶

乙二醇醚的酯類-----可溶

芳香族溶劑-----部份溶解

脂肪族溶劑-----不可溶

所使用溶劑不可含有反應性官能基(如醇類、胺類)，使用 PU 級的溶劑，含水率必須低於 0.05%，否則會與 2391 反應而影響儲存及使用的穩定性。

使用範圍:

2391 是一種由 IPDI 與 TDI 共聚合的脂肪族/芳香族預聚合物，應用於木器、金屬、紙品等高光澤 PU 塗料硬化劑。使用 2391 硬化劑有下列特性:

1. 良好耐黃性
2. 良好填充性及明亮塗膜
3. 良好明亮度保持性
4. 良好耐候性
5. 低的游離單體

包裝:

225Kg 鐵桶裝。

儲存:

產品必須貯存於陰涼、乾燥的環境，在密封桶內保質期為 6 個月（出廠日期算）。由於產品本身對空氣中水份非常敏感，容易反應。產品一旦拆封必須盡快使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。