

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

芳香族異三聚氰酸酯 AC 520

規格：

外觀	: 液體
色相(Gardner)	: 最大 1
黏度(23°C)	: 175~325cps
固體份	: 50 ± 1%
當量	: 525
NCO	: 7.4 ± 0.2%
比重(20°C)	: 1.08g/cm ³
閃點	: 25°C
游離 TDI 單體	: <1%
溶劑	: 醋酸丁酯

溶解性：

酮類溶劑	: 可溶解	芳香族溶劑	: 有限可溶
酯類溶劑	: 可溶解	脂肪族溶劑	: 不可溶解
氧基酸酯溶劑	: 可溶解		

樹脂相溶性：

醇酸樹脂	: 可相溶	乙烯基 VAGH	: 可相溶
聚酯樹脂	: 可相溶	硝基 NC	: 可相溶
丙烯酸樹脂	: 有限相溶	乙基 CAB	: 相溶

特性：

AC 520 是一種芳香族異三聚氰酸酯，適合用於木器雙組份 PU 油漆的固化劑。AC 520 具有廣泛的樹脂相溶性，能與醇酸樹脂、飽和聚脂樹脂、硝化棉或乙烯基樹脂等完全相溶，適用於對透明度要求較高的啞光配方體系或對乾燥速度要求較快的高光配方體系。

包裝：

215Kg/鐵桶

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在原裝桶內有 6 個月的保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。