

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 撓曲性 PU 硬化劑 MD 1500

### 規格：

外觀	：	透明液體
色相(Gardner)	：	最大 18
有效成份	：	100%
NCO	：	32.5 ± 0.8%
黏度(23°C)	：	<50cps
官能基	：	2.1

### 特性：

MD 1500 是一種多官能基芳香族 MDI 的聚異氰酸酯硬化劑。它有極佳的撓曲性及良好反應性，建議用在雙組份無溶劑及低黏度的產品上，例如：自流平填縫劑、合成灰泥(mortar)。

### 應用：

1. 所用溶劑不能含有反應官能基 (例如：醇類、胺類、醚醇類)，會跟 MD 1500 反應。
2. 為了避免跟水份反應建議加入除水劑到多元醇(polyol)中去除水份。
3. MD 1500 低黏度，很容易用到單組份(1K)及雙組份(2K)系統上。

### 儲存：

原裝桶儲存於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源，有 3 個月儲存期。開封後請盡速用完，否則易膠化。

註：MD1500 相當於拜耳公司 Desmodur VL51。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。