

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

撓曲性 PU 硬化劑 MD 1600

規格：

外觀	：	透明液體
色相(Gardner)	：	最大 18
有效成份	：	100%
NCO	：	31.5 ± 0.5%
黏度(23°C)	：	<100cps
官能基	：	2.7

特性：

MD 1600 是一種多官能基芳香族 MDI 的聚異氰酸酯硬化劑。它具有極佳彈性 (elasticity) 及反應性。建議用在雙組份無溶劑塗料上，例如：自流平填縫劑、雙組份接著劑或底塗(primer)。塗料的硬度、彈性依所使用的多元醇來決定。

應用：

1. 所用溶劑不能含有反應官能基(例如：醇類、胺類、酚醇類)，會跟 MD 1600 反應。
2. 為了避免跟水份反應建議加入除水劑到多元醇(polyol)中去除水份。
3. 雙組份適用於塑膠、瀝青(柏油-asphalt)、混凝土的塗裝。

儲存：

原裝桶儲存於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源，有 3 個月儲存期。開封後請盡速用完，否則易膠化。

註：MD1600 相當於拜耳公司 Desmodur VL。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。