

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

耐黃變快乾硬化劑 OK.D.AE

規格：

外觀	：透明液體
色相(Gardner 1953)	：1 MAX
固成份(%)	：60 ± 2
溶劑	：乙酸乙酯(EAC)
粘度(23°C,mPas)	：250 ± 150
粘度(Gardner 25°C)	：D~I
密度(20°C)	：1.128g/cm ³
閃火點(ISO1523)	：1°C
當重量	：412
NCO(%)	：10.2 ± 0.2
游離 TDI 單體(%)	：<0.5
主要成份	：芳香族/脂肪族 聚異氰酸酯

溶解性：

酮類	：可溶
酯類	：可溶
乙二醇醚的酯類	：可溶
芳香族溶劑	：有限度溶解
脂肪族溶劑	：不溶解

應用：

OK.D.AE 是一種脂肪族一芳香族聚異氰酸酯，由 HDI 和 TDI 反應得到。作為 PU 塗料硬化劑，用於木器、金屬、紙上塗料。OK.D.AE 搭配飽和聚酯樹脂，或任何含氫氧基(OH 基)的樹脂像我們產品 REXIN 系列。

由於其有微黃變性，適合於淡色系列塗料，透明封底漆和有著色木器上的面漆。用 OK.D.AE 作硬化劑的塗料有良好的柔韌性和耐機械性。OK.D.AE 和所有 REXIN 系列產品相容性很好。

包裝：

60kg 或 225kg

儲存：

未開封時可儲存在陰涼乾燥地方 6 個月。因其對濕氣敏感，故開封後需儘快使用完畢。