

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155(代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

低游離 TDI 硬化劑 POLURGREEN 60T 01

規格：

聚合物種類	: TDI 芳香族異氰酸酯 加成物
固成分	: 60±2%
色相(Gardner)	: 最大 1
黏度(23°C)	: 1200~2000 mPas
NCO 含量	: 9.4~9.9%
當量	: 433
溶劑	: BAC
游離單體	: ≤ 0.1%

特性：

1. 適用於透明和有色雙組分配方，例如：高光或霧面的密封劑和面漆。**它能夠獲得良好的耐刮擦性和抗衝擊性，並在 pot-life 和快速乾燥之間取得良好的平衡。**它可以單獨使用，也可以與異氰酸加成物或三聚體混合使用。
2. 稀釋時，建議僅使用聚氨酯級溶劑（水含量 < 0.05%）。可溶於酯類和酮類溶劑，部分溶於芳香族溶劑中。然而，配方的儲存穩定性必須始終透過初步實驗室測試進行驗證。
3. **與硝化纖維素溶液相容。**

應用：

建議用於配製透明和有色雙組分系統，如木材、金屬、塑膠、紙張和其他應用的密封劑、霧面和光澤面漆。

儲存：

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 12 個月。一旦開封，需快速使用完，因為本品對濕氣非常敏感，可能發生桶內固化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。