

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

耐黃變快乾硬化劑 POLURENE OKD EA

規格：

異氰酸酯種類	：脂肪族-芳香族三聚體(HDI/TDI)
固體份	：60±2%
黏度(23°C)	：300~600 mPa·s
黏度(Gardner, 23°C)	：D-I
色相(Hazen)	：最大 50
NTU 值(濁度)	：最大 5
NCO%	：10.0~10.4%
當量	：412
游離單體	：≤0.5%
溶劑	：EAC

特性：

1. 適用於配製可打磨密封劑、啞面和半光面漆的固化劑，具有良好的耐黃變性。
2. 可快速乾燥塗層，並保持漆膜的高彈性。
3. 與 REXIN 系列樹脂搭配使用，可配製適用於噴塗、無氣噴塗和簾式淋塗應用的塗料，以滿足快速防沾黏的要求。
4. **也適用於橡膠產業的交聯黏合劑。**
5. 建議與飽和聚酯配合使用，用於配製上光油。

應用：

用於配製紙張上光油、拋光塗料以及具有良好保色性的瓷漆，適用於木材、金屬和塑膠。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 12 個月。一旦開封，建議短時間內使用完，避免接觸濕氣引起桶內固化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。