

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 高附著力 PU 硬化劑 TPI 27 EA

### 規格：

外觀	：透明
色相	：棕色
固成份	：27±1%
密度(20°C)	：1.04g/cm <sup>3</sup>
NCO	：7.2±0.2%
溶劑	：EAC
閃火點(°C)	：-3°C

### 特性：

TPI 27 EA 是 thiophosphoric acid tris-(p-isocyanato-phenylester) 溶於醋酸乙酯 (EAC) 的 PU 硬化劑。用於 PU 塗料及接著劑。

### 溶解性：

TPI 27 EA 可溶解於 methyl acetate、EAC、丙酮、甲苯、MEK 等溶劑。溶劑中不可含有醇類與水份。

### 使用：

TPI 27 EA 可使用時間(pot-life)一般在數小時到一天，請在此期限使用完畢，否則膠化後，即無法再使用。

### 儲存：

TPI 27 EA 是由聚異氰酸鹽組成，請儲存於緊密封蓋之原包裝容器中，避免接觸水份與吸濕，適合之盛裝容器為鋁質或玻璃容器，在低溫儲存，如有結晶產生，只要加溫到室溫溶解之即可。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。