

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

封閉型黃變硬化劑 BH-760

規格:

外觀(Gardner<1)	: 透明淡黃色
固成份(120°Cx1 小時)	: 60 ± 2%
黏度 (25°C, Brookfield RV No. 5x20rpm)	: 3000 ± 1000cps
有效 NCO 含量	: 10.0 ± 0.5%
溶劑	: EAC
解封溫度	: 145°C 以上(以上溫度是指"工件溫度" ", 非烘爐指示溫度)
硬化時間	: 3 分鐘以上

特性:

BH-760 是一種高溫硬化單液型塗料用硬化劑，它具有下列特性:

1. Pot life 長。
2. 纖維加工用。
3. 金屬塗裝用。

[註]:所有封閉型 NCO 硬化劑在解封溫度下解封，只有 30%與 OH 基反應架橋，70%會再連回去封端，因此一般都要加金屬催化劑來促進開封後與 OH 基迅速反應。

儲存:

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 使用後應將桶蓋蓋緊，以防水氣進入。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。