

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

不變黃濕氣固化 PU 樹脂 MU-6965N

規格：

固成份	: 65 ± 1%
色相(Gardner)	: 最大 1
黏度(25°C)	: 25 ± 10 poise
NCO%	: 5.3 ± 0.5%
溶劑	: 35% (二甲苯/BAC)

特性：

MU-6965N 是一種一液型耐黃變濕氣固化 PU 樹脂，具有高光澤、高硬度、易施工等特點。對塑膠、ABS、PP、PC、尼龍與金屬具有密著性和柔韌度，可用於皮革光油、石材。

使用方法：

1. 噴塗：以 PU 稀釋劑調至福特 4 號杯 14~16 秒。
2. 刷塗：以 PU 稀釋劑調至福特 4 號杯 30~40 秒。
3. 重塗時需以#200 砂紙輕砂過，重塗 2~4 次，可得較佳膜厚。
4. 稀釋劑建議配方：二甲苯：CAC = 80：20。
5. 慢乾可以加入 PU 促進劑促進硬化。

注意事項：

1. 請勿使用含醇類的稀釋劑。
2. 高溫及高溼場所請勿一次塗厚。
3. 避免用塑膠容器包裝。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。開封後，未使用完請立即密封，避免混到空氣中的濕氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。