

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

---

## 不變黃濕氣硬化 PU Trixene SC 7931

### 規格:

外觀	:無色液體
NCO 含量	:2.7-3.2%
NCO 當量重	:1424
黏度@25°C	:4000-10000mPas
固成份	:78-82%
游離 IPDI 單體	:<0.5%
閃火點(A. c. c.)	:50°C
比重	:1.0-1.1
溶劑	:Shellsol A (aromatic hydrocarbon)

### 特性:

SC 7931 是一種終端含異氰酸鹽的預聚合體,用於一液型濕氣硬化不變黃 PU 塗料。

### 儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。