

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 濕氣硬化不變黃 PU 硬化劑 W708

### 規格：

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 外觀          | : | 透明液體            |
| 色相(Gardner) | : | 最大 2            |
| 固成份         | : | 65.0 ± 2.0%     |
| 黏度(23°C)    | : | 500 ± 200cps    |
| NCO         | : | 10.5 ± 0.5%     |
| 游離 HDI 單體   | : | <0.5%           |
| 溶劑          | : | Naphtha 100/PMA |

### 特性：

W708 是一種濕氣硬化不變黃的 PU 預合物(prepolymer)，它有良好的硬度、光澤、撓曲性(flexibility)、室外耐候性及耐溶劑性。W708 快速硬化，6~8 小時即可以指壓(touch free)，建議用於木器、木地板、牆壁磚塊、混凝土、地床(floor)的含浸。

### 溶解性：

所使用溶劑不可含有反應性官能基(例如：醇類、胺類)，使用含水率<0.05%的 PU 級溶劑開稀。

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 酮類   | : | 可溶  |
| 酯類   | : | 可溶  |
| 醚酯類  | : | 可溶  |
| 芳香族類 | : | 可溶  |
| 脂肪族類 | : | 不可溶 |

### 包裝：

225Kg/桶

### 儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在原裝桶內有 6 個月的保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401,1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2009.06)