

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

溼氣硬化型 PU 樹脂 M 4054

規格：

外觀	: 透明澄清
單位	: TDI
色相(Gardner)	: 最大 2
固成份	: 60±2%
溶劑	: MPA/二甲苯
粘度(23°C)	: 450±200 mPa.s
NCO 含量	: 6.5±0.25%
游離 TDI 單位	: <0.5%

溶解性：

酮類	: 可溶
酯類	: 可溶
乙二醇醚酯類	: 可溶
芳香族碳氫溶劑	: 部份可溶
脂肪族碳氫溶劑	: 不可溶

所使用的溶劑不可含有反應性官能基(如醇類、胺類)，含水率必須低於 500 ppm

特性：

M 4054 是一種芳香族溼氣硬化 PU 樹脂，具有耐磨擦性，用於木板、水泥地板，體育館防滑地板、合板塗裝。對於鹼或清潔劑的耐化性與二液型 PU 相當。靠著相對溼度及溫度決定膜的乾燥時間和硬度。相對濕度 60~70%、溫度 20°C。M 4054 在 4 小時後完全乾燥，再重塗 24~28 小時後得到最大硬度。M 4054 在 8 小時後假如須再重塗須先砂磨。

M 4054 和其他 UCOPOLM 產品相容好；與 ALKYD、飽和聚酯樹脂、NC、乙烯基聚合物相容也好。以上樹脂含有 OH 官能基，M 4054 應在二液型 PU 系統當作硬化劑使用。

包裝：

200KG。

儲存：

存放在陰涼乾燥環境可保存至少 6 個月(從出廠日算起)。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。