

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

溼氣硬化型 PU 樹脂 M33/60MPAX

規格:

外觀	: 透明到微黃液體
單位	: TDI 三聚體
色相(Gardner)	: 最大 1
固成份	: 60±2%
溶劑	: MPA/二甲苯(1/1)
粘度(23°C)	: 375±125 mPa.s
粘度(25°C)	: H-L
比重(20°C)	: 1.062 g/cm ³
閃點	: 28°C
當量重	: 700
NCO 含量	: 6±0.5%
游離 TDI 單位	: <0.5%

溶解性:

酮類	: 可溶
酯類	: 可溶
乙二醇醚酯類	: 可溶
芳香族碳氫溶劑	: 部份可溶
脂肪族碳氫溶劑	: 不可溶

所使用的溶劑不可含有反應性官能基(如醇類、胺類), 含水率必須低於 500 ppm

特性:

M33/60MPAX 是一種芳香族溼氣硬化 PU, 具有優良耐磨擦性, 用於木板、水泥地板, 體育館防滑地板。耐化學性(像耐鹼、清潔劑)和二液型 PU 相當, 乾燥時間和膜硬度依相對溼度及溫度而定。在 60~70%相對溼度、溫度 20°C, 在 4 小時後完全乾燥才可重塗, 要得到較好硬度必須乾燥 24~28 小時

M33/60MPAX 和其他 UCOPOLM 產品在 24 小時乾燥後欲重塗須先砂磨。M33/60MPAX 和其他 UCOPOLM 產品相容也和 ALKYD、飽和聚酯樹脂、NC、乙炔其聚合物相容, 考慮上述含 OH 官能基樹脂, M33/60MPAX 要當作二液型系統硬化劑。

包裝:

225KG

儲存:

存放在陰涼乾燥環境可保存至少 6 個月(從出廠日算起)。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第1頁, 共1頁 (第二版 2009.11)