

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

無溶劑濕氣硬化 PU 硬化劑 M 602

規格：

外觀	：透明液體
固成份	：100%
NCO	：23 ± 1.0%
黏度(23°C)	：< 200 mPa.s

特性：

M 602 是一種無溶劑型 MDI 的預聚合物(prepolymer)，它具有良好的流平性及潤濕性，無味、無溶劑，可用作混凝土底漆。

溶解性：

可溶：酮類、酯類、氧基酸酯類

有限可溶：芳香族溶劑

不可溶：脂肪族溶劑

注：不可使用含有反應基團(如：醇類、胺類)的溶劑，因為它們會與 M 602 發生反應，必須使用含水率低於 0.05% 的氨酯級溶劑。

包裝：

60KG/桶、225KG/桶

儲存：

存於 10~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。在密閉包裝條件下保質期為 12 個月，另 M 602 極容易吸潮，打開包裝後必須盡快用完。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。