

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

濕氣硬化型樹脂 MU-7901

規格：

外觀	：淡黃透明粘稠液體
固成份	：100±3 %
黏度(25°C)	：1000~8000 cps

特性：

MU-7901 為濕氣硬化型樹脂，於成熟後，具有高透明度及耐刮、耐磨之特性。

參考配方：

產品名稱	數量
MU-7901	：100
稀釋劑(EAC)	：適量(調整至適當加工黏度)

加工條件：將樹脂上於底材之表面，放置於室溫(25°C)下,12 小時熟成.

儲存：

- 1、 MU-7901 含 NCO 之官能基，對空氣、水氣極易反應，故儲存中應密封完全，防止架橋硬化。
- 2、 MU-7901 不能跟酸、鹼物質存放在一起，應儲存於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。