

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 濕氣硬化型 PU 金油 MU-803

### 規格：

外觀	：	透明液體
固體份	：	65 ± 2%
NCO	：	5.5 ~ 6.1 %
黏度(25°C)	：	800 cps
溶劑	：	BAC/EAC/甲苯
乾燥時間	：	指觸 60 分鐘，完全乾燥 3 小時

### 特性：

MU-803 是一種濕氣硬化型 PU 金油，適用於太陽眼鏡框、塑膠、水泥及金屬表面，乾燥速度快、附著佳、光澤佳。

### 儲存：

1. 存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。開封後，未使用完請立即密封，避免混到空氣中的濕氣。
2. 稀釋溶劑含水率低於 0.05%，禁用醇類溶劑如：IPA、IBA、BCS，稀釋後溶液及添加顏料的溶液儘速用完不可存放。
3. 添加顏料前請先小量測試其相容性，可避免造成混濁；顏料不可含醇類。

### 包裝：

15KG、200KG/桶

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

---

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2012.02）