

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

高固份濕氣硬化型 PU 金油 MU-805

規格：

外觀	:	透明液體
固成份	:	80±1%
黏度(25°C)	:	2000cps
溶劑	:	BAC、EAC、甲苯
NCO %	:	6.7-7.4

應用：

適用於太陽眼鏡框、塑膠、水泥及金屬表面，乾燥速度快，附著度光澤皆佳。

乾燥時間：

指觸 60 分鐘，完全乾燥 3 小時。

包裝：

15KG、200KG/鐵桶。

儲存：

1. 稀釋溶劑含水率必須低於 0.05%，禁用醇類溶劑如 IPA/IBA/BCS。
2. 稀釋後溶液可存放一天，有添加顏料的溶液當天用完不可存放。
3. 開封未用完溶液立即密封閉避免混到空氣中溼氣。
4. 加顏料前，先試相容性可避免造成混濁。
5. 存放陰涼乾燥處避免日曬雨淋嚴防空氣進入。
6. 易燃物品遠離火氣、電器等熱源小心存放，未開封保存期限 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。