

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

異氰酸酯預聚物 POLURGREEN PRP 350 01

規格：

聚合物類型	：	低單體 TDI 含量異氰酸酯預聚物
固含量%	：	100
溶劑	：	無
游離單體%(TDI)	：	< 0.1
NCO%	：	3.0~4.0
黏度(23°C mPa. s)	：	5000~9000

特性及應用：

1. POLURGREEN PRP 350 01 是一種聚醚型預聚物，具有高伸長率、高模數及良好的耐水解。
2. POLURGREEN PRP 350 01 主要用於 1K 及 2K PU 膠及填縫膠，有非常低的單體含量。

存儲和保固：

POLURGREEN PRP 350 01 於密封桶中存放在乾燥、陰涼的條件下，保質期為 12 個月，一旦打開，應在短的時間內用完，因為 POLURGREEN PRP 350 01 對水分敏感，可能會導致產品在桶內硬化。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。