

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

熱熔型 PU 膠 HMU-3001

規格：

外觀	：透明顆粒
比重(20°C)	：1.1 - 1.2 g/cm ³
硬度(shore A)	：75 ± 3A
熱融黏度(150°C)	：5000~15000PS
熔融指數(2.16 kg/150°C)	：5-20 g/10 分鐘
軟化點	：70 - 80°C
融點	：95 ~ 105°C

特性：

HMU-3001 為一般聚酯型熱可塑聚氨酯，屬於低溫熱融膠貼合，具有良好的柔軟性、伸展性以及接著性，加工應用範圍廣。

應用：

1. 鞋面面料貼合，如三明治網布。
2. 防水條紡織品貼合。
3. **熱轉印**。
4. 撥水布處理。
5. 彈性尼龍布貼合。
6. 彈性聚酯布貼合。
7. 電子產品配件，如電子書套貼合(如電子書套)。

加工說明：

1. 根據不同的加工條件下，推薦的加工溫度是從 **90°C 到 130°C**。
2. 當增加壓力時，熱處理的應用加工時間應縮短。
3. 工作條件將根據材料的不同進行調整

包裝：

25 kg / 多層鋁箔紙袋，防朝紙袋，或依需求 750KG 太空袋裝。

儲存：

存放於 15~25°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。產品超過六個月保存期，建議於使用前先行測試。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。