

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

熱熔型 PU 膠 HMU-8586L

規格：

外觀	：白色顆粒
比重(20°C)	：1.2 g/cm ³
硬度(shore A)	：95A
熔融指數(g/10 分，2.16 kg)	：30~40/150°C
熔點	：80°C
不黏時間	：8~10 分鐘

特性：

HMU-8586L 是一種特殊聚酯型聚氨酯熱融膠彈性體，應用在各種材料接著。具備黏著性好、彈性好、物性佳、易加工等特性。同時也具有下列特性：

1. 抗張、撕裂機械強度強大。
2. 耐油、耐氣油性良好。
3. 耐候、耐臭氧性亦良好。
4. 橡膠彈性、柔軟性優秀。

應用：

1. 適用於鞋材、紡織品貼合等。
2. 對尼龍、PET、T/C、Polyester、布及撥水布...等各種材質接著性佳。

操作方法：

1. 貼合溫度：90~110°C/15~30 秒。
2. 壓出溫度：100~130°C。

包裝：

25 kg/多層鋁箔紙袋

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。