

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性 PU 熱熔膠接著劑 WHMU-5165

規格:

外觀	: 白色乳液
固成份(1g/1hr/125°C)	: 50 ± 2.0%
黏度 (23°C)	: 100 cps
PH 值	: 7.0±1.5
離子性	: 陰離子
密度(25°C)	: 約 1.1 g/cm ³
抗張強度	: 7N/mm ²
伸長率	: >600 %
熱活化溫度	: 75°C
成膜溫度	: 約 5°C

應用:

1. 運動鞋面皮-皮革、布料、PU、TPU、PVC、EVA 等熱壓貼合。
2. 紡織品、皮革、橡塑膠、鋁箔、造紙、泡棉等貼合。
3. PC、ABS、RUBBER、PU、PVC 等乾式貼合。

加工方法:

滾塗、刷塗、噴塗、浸漬塗佈。

建議配方: (高速攪拌, 可作業時間約 4~8 小時)

配方	重量
WHMU-5165	100 克
架橋劑 WH-2110	2~5 克
增稠劑 TW-825	0.3~1 克

1. 混合後高速攪拌 400rpm 約 15~20 分至均勻。
2. 塗佈後預乾呈透明膜後再 80~130°C 熱壓貼合。
3. 貼合牢度的差異:a. 上膠量 b. 上膠法 c. 乾燥時間 d. 熱壓溫度與壓力有關聯性。

儲存:

請存放 30°C 以下陰涼處, 避免陽光照射。

注意:此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。