

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水性 PU 熱熔膠接著劑 WHMU-5606

### 規格：

外觀	：	白色水溶性乳液
固型份	：	47±2%
黏度(25°C)	：	>1000 cps
PH 值	：	8±1
離子性	：	陰離子
100% Modulus	：	58 kg/cm <sup>2</sup>
抗張強度	：	180 kg/cm <sup>2</sup>
斷裂強度	：	>180 kg/cm <sup>2</sup>
伸長率	：	>400%
黏性保持時間	：	4~5 分
軟化點	：	65~70°C
Heat resistance	：	65°C
熱壓作業溫度	：	80~150°C

### 特性：

1. 成衣轉印：耐水洗，與油墨及織物密著佳。
2. 吸塑塗料：皮膜乾爽不回黏、永久保持熱密封性與各類塑料黏結性優異。

### 應用：

轉貼、熱轉印、燙金、貼合、吸塑包裝板塗層。

### 浴槽建議配方：

WHMU-5606	：	100 克
增稠劑 TW-710	：	0~2 克 (視需求添加)
*可添加架橋劑或熱熔粉(PA-6150)提高耐水洗性		

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期限為出廠後 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。