

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 低 OH 價壓克力聚醇樹脂 AC 1024/60

### 規格:

外觀	: 透明澄清
色相(Gardner)	: <1
粘度(Gardner, 25°C)	: X~Z
固成份(150°Cx30分)	: 60±1%
OH 價 (固体)	: 40±5
酸價	: 3~9 mgKOH/g
溶劑	: 油漆溶劑 100

### 特性:

AC 1024/60 是一種含有 OH 官能基的壓克力共聚合物。它可以在室溫下與聚異氰酸酯硬化劑架橋，此種樹脂被開發成兩液型系統，樹脂本身 OHV 低，可依客戶須求，添加至其他樹脂中，調整適當 OHV，並具有下列特性：

1. 密著、耐候性佳
2. 低 OHV, 與樹脂相容性佳
3. 優異的乾燥速度
4. 再塗性佳
5. 可使用時間長

### 包裝:

200Kg

### 參考配方:

#### I. 白漆配方:

A 組成	重量	B 組成	重量
AC-1024/60	37.5	HDT-90	3.7
TiO <sub>2</sub> (R-900)	22.5	BAC	6.3
byk(10% in Toluene)	1.0	總重	10.0
DBTDL(10% in Xylene)	0.2	配方比例 A/B=4/1	NCO/OH=1.05
UV 328 (10% in Xylene)	2.6		
UV 292(10% in Xylene)	1.6		
Thinner	34.6		
總重	100.0		

#### 附註:

稀釋劑(Thinner)	重量
二甲苯	50.0
BAC	25.0
PMA	12.5
Solvesso #100	12.5
總重	100.0

### 儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。