

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

---

## PU 用壓克力聚醇樹脂 AC-1068/50

### 規格：

外觀	：澄清透明
固成份(150°C x30)	：50 ± 1%
OH 價(solid)	：66±5 mg KOH/g
酸價(solid)	：3~6 mg KOH/g
色相(Gardner)	：<1
黏度(25°C)	：Y~Z <sub>1</sub>
溶劑	：乙酸丁酯

### 特性：

AC-1068/50 是一種兩液型含 OH 基的壓克力共聚合物，室溫下可以與聚異氰酸脂架橋，具有優異物化性能與顏料分散性，適用於兩液型修補及塑膠件塗裝，並具有下列優點：

1. 乾燥速度性快。
2. 與 NC 及 CAB 相容性佳。
3. 附著與層間附著佳。
4. 銀粉排列佳。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。