

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## PU 用壓克力聚醇樹脂 AC 3105/60

### 規格：

外觀	：透明澄清
粘 度(Gardner25 )	：Z4-Z6
固成份	：60±2%
色 相(Apha)	：<50
OH 價(solid)	：107±5
溶 劑	：二甲苯/PMA

### 特性：

AC 3105/60 是一種相容性好的壓克力聚醇樹脂，它與合成脂肪酸（例如 931/80）椰子油，部份大豆油醇酸樹脂及聚酯樹脂可以相容。混合使用可以改善醇酸及聚酯多元醇缺陷例如慢乾、硬度不足、不耐黃變、耐溶劑性差、硬化速度慢、不耐拋光，從而提高性能及附加價值。它具有下列特性：

1. 與 ALKYD、POLYESTER、POLYOL 相容性
2. 表乾快、硬化快
3. 耐黃變性佳
4. 耐溶劑性
5. 耐拋光，節省工時，增加效率
6. 抗垂流性佳（SAGGING）佳，可噴塗大的平面及垂直面
7. 溶劑稀釋性佳，不會影響醇酸樹脂的高膜厚

### 用途：

1. 高級木器 PU 塗料。
2. 添加於金屬烤漆增加硬度及耐磨耗。

### 包裝：

200KG

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。