

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

PU 用丙烯酸多元醇樹脂 AC 3130/70

規格：

外觀	: 透明澄清
固成份(105°C x3 小時)	: 70±2%
色素(APHA)	: <100
粘 度(Gardner25°C)	: Z ₃ -Z ₆
OH 價(solid)	: 90±5
溶 劑	: BAc

特性：

1. 豐滿度佳、外觀優越。
2. 高光澤、光澤保持性佳。
3. 表乾適中, 抗垂流, 適合大面積塗裝。
4. 相容性優異。
5. 高硬度、物性佳。
6. 耐水性、耐化性, 耐溶劑性優良。

應用：

1. 汽車修補清漆及色漆 (汽車、巴士、火車及電車車箱等)。
2. 塑膠、機械、木工等泛用面漆與清漆。

樹脂相容性：

	Solution 溶液	Film 塗膜
合成脂肪酸 931-80%	○	○
AC3060/60	△	○
AC3072/70	○	○
AC3033/50	○	○
AC3066/50	○	○
AC3097	○	○
HDB-75	○	○
HDT-90	○	○
CAB-551-0.01	○	○

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

○=清澄 △=稍濁

參考配方:

主劑		硬化劑	
AC 3130/70	: 217.5	HDT-90	: 55
BAC	: 4.3	BAC	: 15
二甲苯	: 34.9	EAC	: 30
S-100	: 31.9	<u>Total</u>	<u>: 100</u>
光安定劑(UV-292)	: 1.5		
紫外線吸收劑(UV-1130)	: 3.0		
平滑劑 [S1864 (100%)]	: 2.0		
<u>Total</u>	<u>: 300</u>		

主劑：硬化劑→3：1

塗膜性能:

項 目		條 件	結 果
表面乾燥		指觸	35'
硬度 (1 日後)		三菱鉛筆	F
硬度 (7 日後)		三菱鉛筆	H
附著性		1 mm x100	100/100
衝擊性		1/2x 500g	50cm
外觀	鮮映性	目視	○
	平滑性	目視	○
豐滿度		目視	○
光澤		目視	Ok

備註:為了增進乾燥速度,可添加總量之 0.001~0.02%的 DBTDL。當 AC 3130/70 使用在銀底之面漆時,可添加 1% (對總量) 的紫外線吸收劑。

儲存: 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)