

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

壓克力烤漆樹脂 AC 1213/70

規格：

外觀	: 澄清透明
色素(Gardner)	: <2
黏度(Gardner, 25°C)	: Y-Z ₂
固成分(150°Cx30')	: 70±1%
溶劑	: 油漆溶劑 150, CAC
酸價(mg KOH/g, solid)	: 14-20

特性：

AC 1213/70 是一種一液型熱固型壓克力樹脂，此種樹脂一般用於上光金油塗裝，而此種樹脂具有下列優點：

1. 耐候性佳。
2. 耐污染性佳。
3. 高光澤。
4. 時間長。
5. 耐溶劑性佳。
6. 顏料分散性佳。

參考配方：

A. 上光金油

	重量
AC-1213/70	: 70
美耐敏(60%)	: 30
平坦劑 S316	: 2
稀釋劑: Solvesso#150/Solvesso#100/BCS=30/60/10	

B. 噴塗應用

1-2 分鐘

金屬底漆噴塗(15-20 μ)-----清漆噴塗(30-35 μ)
靜置(10 分鐘)-----烘烤(150°Cx20 分鐘)

試驗數據：

外觀	: 優良
硬度	: 2H
耐衝擊	: 40cm x 500gr x 1/2"
耐擠壓	: 6mm
5%H ₂ SO ₄ (20°Cx24hrs)	: 優
5%NaOH(20°Cx24hrs)	: 優
光澤(60°)	: 102
耐溶劑:	
二甲苯(擦拭 30 次)	: 優
汽油(擦拭 30 次)	: 優

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。