

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

烤漆用壓克力樹脂 AC-1721/60

規格：

| | |
|-------------|-------------------|
| 外觀 | ：澄清透明 |
| 固成份 | ：60 ± 1% |
| 色澤(Gardner) | ：<3.0 |
| 黏度(25°C) | ：Y~Z ₂ |
| 酸價(固體) | ：5~9 mg KOH/g |
| 溶劑 | ：二甲苯/異丁醇 |

特性：

AC-1721/60 是一種一液型熱固性壓克力樹脂，一般用於底塗或上光金油塗裝。
AC-1721/60 同時具有以下特性：

1. 韌性佳。
2. 耐污染性佳。
3. 時間長。
4. 耐溶劑性佳。
5. 顏料分散性佳。

參考配方：

| | |
|-------------------------|---|
| 上光金油： | 噴塗應用： |
| AC-1721/60 ： 70 | 金屬底漆噴塗(15~20 μ)---1~2 分---清漆噴塗(30~35 μ) |
| M1922/60 ： 30 | 靜置(10 分)-----烘烤(150°C *20 分) |
| 平滑劑 S012 ： 2 | |
| 稀釋劑：#150 / #100 = 30/70 | |

評估結果：

| | | | |
|--|-----|--------------|----|
| 外狀 | ：優良 | 耐溶劑： | |
| 鉛筆硬度(三菱) | ：2H | 二甲苯(擦拭 30 次) | ：優 |
| 光澤(60°) | ：90 | 汽油(擦拭 30 次) | ：優 |
| 5% H ₂ SO ₄ (20°C *24 時) | ：優 | | |
| 5% NaOH(20°C *24 時) | ：優 | | |

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。