

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 熱硬化性丙烯酸樹脂 AC-3510H

### 規格：

外觀	：	澄清透明
固成份	：	60±2%
黏度(Gardner)	：	Y~Z <sub>2</sub>
酸價(0.1N KOH mg/g)	：	<7
色素(APHA)	：	<50
溶劑	：	Toluene、Butanol

### 特性：

AC-3510H 是一種具有高硬度、高光澤、相容性佳、密著性優異及耐刮損拋光性優異，又低酸價卻可低溫架橋，適合於高硬度家電、一般工業、電鍍製品金油及面漆。它具有以下特性：

1. 高硬度、耐刮損拋光優異
2. 密著性優異
3. 相容性佳、高光澤
4. 耐化性、耐蝕性佳
5. 低酸價，卻可低溫架橋

### 用途：

1. 家電、一般工業、高硬度面漆
2. 電鍍金油
3. 泛用硬度調整劑

### 參考配方：

AC-3510H	：	70
胺基樹脂 M-3823	：	13.8
胺基樹脂 M-3320	：	6.0
環氧 Epoxy-1001	：	7.8
BYK-306	：	2.4
		_____
	：	100.0

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 塗膜性能：

底材：馬口鐵

項目	100~110℃ *25'	120~130℃ *25'
附著性	100/100	100/100
硬度	3H	3H <sup>+</sup>
衝擊性	500g/50 cm	500g/30 cm
耐鹽噴	200HRS	200HRS

## 儲存：

存放在 5℃~30℃ 的陰涼處，保存期限為出廠後 6 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。