

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

熱硬化性丙烯酸樹脂 AC-3570/60

規格:

外觀	:	澄清液體
固成份	:	60±2%
黏度(Gardner, 25°C)	:	W~Z
酸價(固體份)	:	<10
色素(APHA)	:	<50
溶劑	:	丁醇、S#100

特性:

AC-3570/60 具有良好加工性、豐滿度、光澤、密著性。

用途:

三片罐上光金油，工業用烤漆(PCM)。

儲存:

請在 10~40°C 下密封保存並遠離火氣，產品自生產日起保質期為 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401, 1382-5211745

第 1 頁, 共 1 頁 (第一版 2007.12)