

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 抗污壓克力樹脂 AC-6083/50

### 規格：

外觀	： 無色透明
固成份	： 49~51%
黏度(25°C)	： U~X
酸價	： 30~40
OH 價(固體)	： 125

### 特性：

AC-6083/50 是一種低溫成膜的抗污樹脂，它是由 silicone 改質的壓克力樹脂，塗膜平滑且具有低表面張力，它具有下列特性：

1. 光澤性佳。
2. 良好的密著性(PC、ABS)。
3. 搭配異氰酸酯硬化劑可低溫固化。
4. 抗污性及耐溶劑性佳。

### 參考配方：

#### 1. 2K PU 塗裝

AC-6083/50	15.0
不變黃硬化劑 HDT-100	3.0
PMA	15.0
合計	31.8

\*成膜條件：70°C×30min；空乾：4 天；NCO:OH=1:1

#### 2. 材質：馬口鐵

光澤(磁磚)	： 98
密著(100/cm <sup>2</sup> , 刀刮)	： ○
硬度(三菱鉛筆)	： H
混合可使用時間	： 25 小時
耐衝擊性 (1/4*1Kg 正面)	： 50cm
抗污性	： ○
抗污性(空乾 14 天)	： 耐磨擦(100 次)：○
	： 耐水擦拭(100 次)：○

### 包裝：

200kg。

### 儲存：

請遠離火源並防日曬雨淋，以免發生危險或影響樹脂儲存安定性，常溫下存放一年不變質，使用後請栓緊桶蓋以免結皮。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2015.03)